



虹牌油漆

SP-99 無錫滑膜型防污漆

SP-99 Tin-Free Self Polishing Anti-Fouling Paints



國際專利字號
International Patent Number

-  U.S.A.:5545823
-  UK:GB2257154
-  Taiwan:075927
-  Japan:2747459
-  China:44900
-  Singapore:9690373-7
-  Hong Kong:1762

ISO 9001國際驗證合格廠

- 1 由不含錫的滑膜型樹脂及無機原料構成之滑膜型長效能船底防污漆。
- 2 漆膜表面因水流之衝擊，可以均勻研磨，平滑如海豹，能節省大量燃料。
- 3 防污期限與漆膜厚度成正比。
- 4 無錫型樹脂，不會影響海洋環境，完全符合國際環保要求。
- 5 漆膜堅韌。
- 6 乾燥極速，容易施工。

- 1 A Tin-Free Self-polishing long-life anti-fouling paint based on Hyper-special Compounds Tin-Free Self-Polishing Copolymer and Inorganic Materials.
- 2 Paint film can self-polish with the impact of waterflow to a constantly smooth surface.
- 3 The anti-fouling capacity is directly proportional to paint film thickness.
- 4 Tin-Free Type can prevent sea water pollution, Meets all known legislation requirements.
- 5 Tough and abrasion resistant.
- 6 Very fast drying, easy application.

專利產品



RAINBOW


RAINBOW

無錫滑膜型樹脂系統

Tin-Free self polishing copolymer system

SP-99 由不含錫的滑膜型樹脂及無機原料構成，其塗膜與海水接觸後會慢慢水解，均勻研磨，產生滑膜型長效能船底防污漆。

SP-99 is a Tin-Free self-Polishing, long-life Anti-Fouling Paint based on Hyper-special compounds, Tin-free Self-Polishing copolymer and Inorganic materials. The Paint film is dissolved at slow rate in sea water after immersion, the hydrolysis function produce excellent antifouling effect.



- 無機原料
Inorganic Materials
- 無錫滑膜型樹脂
Tin-Free self polishing
Copolymer Resin

技術資料		Technical Data	
光澤	平光	Finish	Flat
重量	1.6公斤/公升以上	Weight	Above 1.6 kg/L
黏度 (25°C)	95±10KU	Viscosity (25°C)	95±10KU
乾燥時間 (25°C)		Drying Time (25°C)	
指觸	1小時	Set-to-touch	1hr
硬乾	5小時	Dry hard	5hrs
漆膜厚度		Optimum Film Thickness	
濕膜	150-300 微米	Wet	150 -300 microns
乾膜	75-150 微米	Dry	75 -150 microns
塗裝間隔 (25°C)		Overcoating Intervals (25°C)	
最少	6 小時	Min.	6 hrs
理論塗佈量	3.3-6.6平方公尺/公升	Theoretical Coverage	3.3-6.6m ² /L
固體容積	50%	solid by volume	50%
儲藏安定性		Storage Shelf Life	
正常情況下，至少 12 個月		Minimum 12 months under normal storage conditions.	
包裝		Packing style	
加侖 / 5加侖 / 20公升		GAL、5GAL、20L	



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.
高雄市小港區沿海三路 26 號
26, Yen Hai 3rd Road, Kaohsiung, Taiwan.
Tel : 886-7-8713181 Fax : 886-7-8715443
http : www.rainbowpaint.com.tw



大興行 Tai Hing Hong

虹牌油漆總代理

Sole Agent For Rainbow Paints

香港上環文咸東街50號, 寶恆商業中心1906室
50 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong
Tel : 852-2850 8518 Fax : 852-2850 8515