

SA2000

(水性塗料)

虹牌美彩麗外牆防塵漆

防霉、抗菌、防塵、防藻、防污染
比油性水泥漆更耐用、環保！



虹牌油漆



上塗之相容性

底塗塗料	上塗塗料	SA2000虹牌美彩麗外牆防塵漆	附著性
NO.401、416油性水泥漆		上塗無障礙	優
NO.406水性水泥漆		上塗無障礙	優
NO.421水性彈性水泥漆		上塗無障礙	優
NO.450水性水泥漆,有光		上塗無障礙	優
NO.450水性水泥漆,平光		上塗無障礙	優
NO.650水性水泥漆,有光		上塗無障礙	優
NO.650水性水泥漆,平光		上塗無障礙	優
NO.850水性水泥漆,平光		上塗無障礙	優

通過日本JIS-L-1902抗菌及JIS-Z-2911防霉測試檢定合格

防霉防藻

添加防霉防藻配方，可抑制霉菌、藻類之孳生，保護塗膜，延長使用年限，維持外牆之美觀，非常適合亞熱帶台灣高濕高溫氣候下使用。

優異的戶外耐久性

SA2000虹牌美彩麗外牆防塵漆有著優異的戶外耐久性，塗膜堅韌耐紫外線、不變黃。

高耐污性

以氧化鐵紅、粉煤灰上塗於SA2000虹牌美彩麗外牆防塵漆及一般水性壓克力外牆漆上，模擬於亞熱帶氣候下之汽機車廢氣污染及一般家庭冷氣機之支架銹水之耐污特性，在於清水沖洗後，SA2000虹牌美彩麗外牆防塵漆表現極佳的耐污特性。


使用SA2000虹牌美彩麗外牆防塵漆於外牆，在大雨沖刷後，可輕易的洗去塵污，永保如新，無水痕及銹水痕的問題產生，亦可使用於室內，可輕易維持居家之潔淨。

環保的好產品


以水性塗料取代傳統油性水泥漆，可大幅降低有機溶劑的排放，減低大氣之污染。以清水為溶劑，可維護工地、施工安全性及減低有機溶劑之危險性。

耐刷洗測試


耐刷洗測試達10萬次以上



SA2000 虹牌美彩麗
外牆防塵漆




一般壓克力塗料



耐塵灰測試

粉煤灰上塗塗料經50°C烘2小時



SA2000 虹牌美彩麗
外牆防塵漆



一般壓克力塗料

耐污染測試

氧化鐵色漿上塗塗料經50°C烘2小時



SA2000 虹牌美彩麗
外牆防塵漆



一般壓克力塗料



水性塗料

SA2000虹牌美彩麗外牆防塵漆

型 別	由耐水、耐鹼及耐候性非常優異之水性硅素(silicone)樹脂與丙烯酸樹脂聚合物為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之內外牆專用高級水性漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、廠房、住宅等室內、外水泥壁及公路水泥護欄之防水、防塵、裝飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用清水為溶劑，低 VOC 含量，符合環保要求，無重金屬，且無引火危險。 2.具有優良之附著、耐水、耐鹼、防霉性、防藻性、防止青苔孳生。內、外牆均可使用。 3.塗膜強韌堅固，外表美觀，耐洗刷試驗達100,000次以上。(CNS 2000次以上)。 4.耐候性特佳，日曬雨淋不易粉化、不易褪色。 5.塗膜平滑細膩，耐塵抗污性佳，永保長久如新。 6.塗刷面積大，容易施工，不影響重塗性，油性舊漆膜可上塗。 7.可當油性水泥漆使用，比油性水泥漆更耐用、環保！ 8.通過日本JIS-L-1902抗菌及JIS-Z-2911防霉測試檢定合格！
光 澤 度	半光型、絲光型及平光型
顏 色	各色(14色)或指定色
遮 蓋 力	10 m ² /L以上
重 量	1.0 kg/L以上(因色而異)
粘 度	80-110 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸：1小時以內 堅結：3小時以內(25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜：86 μ (Micron) 乾膜：35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	44 m ² /Gal 11.6 m ² /L @35 μ
塗 裝 間 隔	最少4小時
總不揮發物	52% 以上
調 薄 劑	自來水
調薄劑用量	5~10%
適 用 底 漆	No.410-1 水性水泥底漆·No.420 彈性面漆用透明底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> 1.使用前必須充分攪拌均勻。太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定量為原則。 2.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物必須清除乾淨始可施工。 3.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，必須等2~3星期，待其完全乾燥後，水份值在12% 以下，始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變，一般損失因素：手刷為理論塗佈量的1.4倍；噴塗為理論塗佈量的1.7倍計算。



ISO 9001 驗證合格廠

各地營業所

總公司及工廠

高雄市小港區沿海三路26號
Tel. 07-8713181
Fax. 07-8715443 · 8715833

台北營業所

台北市建國北路三段52號
Tel. 02-25021584 · 25021613~4
Fax. 02-25022230

台中營業所

台中市北屯路346號
Tel. 04-22451545
Fax. 04-22450640

北區營業所

台北縣五股工業區五權七路40號
Tel. 02-22996070
Fax. 02-89903225

高雄營業所

高雄市中華二路157巷13號
Tel. 07-3129151
Fax. 07-3156530

永裕漆行

高雄市五福四路33號
Tel. 07-5618103~6
Fax. 07-5318610



虹牌油漆

永記造漆工業股份有限公司

YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

高雄市小港區沿海三路26號

26, Yen Hai 3rd Road, Kaohsiung, Taiwan.

Tel: 886-7-8713181 Fax: 886-7-8715443

http: www.rainbowpaint.com.tw